

Jクラフトシリーズ
クロメートフリー塗装鋼板



塗膜 15年保証

Jクラフト
極み・MAX

極み-MAX

きわみ・マックス

匠の技が活きる新しいカラー鋼板

JFE
鋼板



JFE 鋼板 株式会社



I グレーシルバーKNC K053

日射 56% MC 4.4Y 7.2/0.2



I アスターゴールドKNC K055

日射 51% MC 1.2Y 5.9/0.9




I アmistホワイトKNC K001

日射 65% MC 0.1GY 7.4/0.8



I アマットホワイトKNC K005

日射 71% MC 1.1Y 8.5/0.7



I バンブーグリーンKNC K011

日射 61% MC 1.9BG 6.1/2.3



I アライトキャメルKNC K003

日射 66% MC 1.8Y 7.3/3.0



I オータムレッドKNC K021

日射 51% MC 7.1R 3.9/4.6



I ブライトレッドKNC K025

日射 53% MC 2.8R 3.5/4.8



I マリンブルーKNC K015

日射 53% MC 1.4PB 3.4/4.7

防汚

防汚

防汚

防汚

JIS 5類

JIS 5類



ナチュラルグレーKNC K007

日射 56% MC 4.8BG 5.6/0.3



シルバーブラックKNC K045

日射 43% MC 0.8P 4.5/0.1



JIS 5類

モスグリーンKNC K013

日射 46% MC 3.5G 3.4/0.8



JIS 5類

ミッドナイトブルーKNC K017

日射 43% MC 3.4PB 2.3/2.6



JIS 5類

ジェットブラックKNC K041

日射 44% MC 2.2RP 2.7/0.2



JIS 5類

ライトブラックKNC K043

日射 45% MC 1.6PB 2.8/0.7



JIS 5類

セピアKNC K033

日射 46% MC 4.6YR 2.8/1.3



JIS 5類

ダークブラウンKNC K031

日射 44% MC 10R 3.2/0.5



15年保証※(塗膜のふくれ・はがれ・割れ)

※海岸地帯(海岸より1km以内)でのご使用は個別ご相談となります。

- JIS G 3322規格品 不燃認定 NM-8697
2012年に遮熱性カラー鋼板の一部が標準化され、5類として分類されました。(従来は2類)
- マンセル値:色を数値化したもので、参考値です。

防汚 雨だれ汚れの軽減機能を付与(数値で保証するものではありません)

日射 日射反射率(GL下地) **MC** 近似値マンセル値(Munsell Color)


JIS 5類 明度(L*値)40以下の濃色で日射反射率が40%以上の高い値を有するもの。



極み-MAX

特長


- ◆ 全色6価クロムを含まない「クロメートフリー」カラー鋼板
- ◆ 耐食性はクロメートカラー鋼板同等以上
- ◆ 耐候性、遮熱性、耐疵付き性、耐酸性は一般のGLカラー鋼板より良好
- ◆ 濃色(明度L*値 ≤40)は全色JIS5類化
- ◆ 淡色は防汚性(雨だれ汚れ軽減機能)を標準装備



- ※全色クロメートフリー化
- ※塗膜15年保証

耐候性

(沖縄暴露7年後想定値)



耐酸性

(5%硫酸滴下法)



耐疵付き性

(コインクラッチ、1.5kg)



極み-MAX

一般GLカラー
(つやけし)

※当データは、必ずしも数値を保証するものではありません。

質量表

めっき付着層表示記号		AZ150 (200g/m)					
幅(mm)		810		914		1,000	
表示厚さ(mm)	単位質量(kg/m)	1mの質量(kg)	1枚の長さ(m)	1mの質量(kg)	1枚の長さ(m)	1mの質量(kg)	1枚の長さ(m)
0.27	2.320	1.42	704	2.12	472	2.32	431
0.30	2.555	1.56	641	2.34	427	2.56	391
0.35	2.948	1.80	556	2.69	372	2.95	339
0.40	3.340	2.04	490	3.05	328	3.34	299
0.50	4.125	2.52	397	3.77	265	4.12	243
0.60	4.910	3.00	333	4.49	223	4.91	204
0.80	6.480	3.95	253	5.92	169	6.48	154
1.00	8.050	4.91	204	7.36	136	8.05	124
1.20	9.620	5.87	170	8.79	114	9.62	104

〈販売店〉



<http://www.jfe-kouhan.co.jp>

流通営業部	〒141-0032	東京都品川区大崎一丁目11番2号	ゲートシティ大崎イースタワー	TEL 03-3493-1504	FAX 03-3493-1937
東北支店	〒980-0803	仙台市青葉区国分町三丁目4番33号	仙台定禅寺ビル	TEL 022-223-8591	FAX 022-267-1516
名古屋支店	〒450-6427	名古屋市中村区名駅三丁目28番12号	大名古屋ビルディング	TEL 052-561-3396	FAX 052-561-3463
大阪支店	〒530-0003	大阪市北区堂島一丁目6番20号	堂島アバンザ	TEL 06-6342-0620	FAX 06-6342-0618
北陸営業所	〒930-0004	富山市桜橋通り3番1号	富山電気ビル	TEL 076-441-2421	FAX 076-441-2058
岡山営業所	〒700-0821	岡山市北区中山下一丁目8番45号	NTTクレド岡山ビル	TEL 086-233-0068	FAX 086-233-0061
中国営業所	〒730-0037	広島市中区中町8番12号	広島グリーンビル	TEL 082-245-3238	FAX 082-245-3271
九州支店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1番35号	博多三井ビルディング2号館	TEL 092-262-7711	FAX 092-262-7712